




LiCoPO₄ 炭素被覆




◆ Powder Resistance



◆ TG-DTA



◆ Electric Profile



- ✓ 炭素被覆により電子伝導性が大幅に改善
- ✓ 熱安定性に大きな変化なし
- ✓ 放電容量の拡大

	Charge	Discharge	Efficiency
LiCoPO ₄ (Bare)	114.6	85.8	74.9%
LiCoPO ₄ +C	145.1	101.0	69.6%